

Technisches Datenblatt metalen flamex



meta-technik®
kunststoff KG

Kurzzeichen PE-UHMW (Ultrahochmolekulares Polyethylen); flammhemmend

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Mechanische Eigenschaften | Dichte | DIN EN ISO 1183 | g/cm ₃ | 1,01 |
| | Streckspannung | DIN EN ISO 527 | N/mm ₂ | 18 |
| | Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | > 50 |
| | Elastizitätsmodul aus Biegeversuch | DIN EN ISO 178 | MPa | |
| | Elastizitätsmodul aus Zugversuch | DIN EN ISO 178 | MPa | 1000 |
| | Biegefestigkeit | DIN EN ISO 178 | MPa | |
| | Schlagzähigkeit ¹⁾ (Charpy) | DIN EN ISO 179 | KJ/m ₂ | kein Bruch |
| | Kerbschlagzähigkeit | ISO 11542-2 | KJ/m ₂ | |
| | Kugeldruckhärte ²⁾ | DIN EN ISO 2039-1 | MPa | 40 |
| | Zeitdehnung bei 1% Dehnung ³⁾ | DIN 53444 | MPa | |
| | Gleitreibungszahl gegen Stahl bei Trockenlauf ⁴⁾ | | | μ |
| Gleitverschleiß ⁴⁾ | | | μm/Km | |
| Elektrische Eigenschaften | Dielektrizität | (DIN 53483) | bei 100 Hz | |
| | Diel. Verlustfaktor | (DIN 53483) | | |
| | Durchschlagfestigkeit | DIN IEC 60167 | KV/mm | |
| | Spez. Durchgangswiderstand | (DIN 53482) | Ω cm | < 10 ⁸ |
| | Oberflächenwiderstand | (DIN 53482) | Ω | < 10 ⁸ |
| | Kriechstromfestigkeit | (DIN 53480) | W | |
| Thermische Eigenschaften | Schmelztemperatur | DIN EN ISO 3146 | °C | 130 bis 135 |
| | Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612 | W / (k x m) | |
| | Spez. Wärmeleitfähigkeit | | J / (k x m) | |
| | Längenausdehnungskoeffizient ⁵⁾ | DIN 53752 | K ⁻¹ | 18 x 10 ⁻⁵ |
| | Anwendungstemperatur kurzzeitig ⁶⁾ | | °C | 120 |
| | Anwendungstemperatur dauernd ⁶⁾ | | °C | -100 bis 80 |
| | Feuchtigkeitsaufnahme bei Normklima 23 / 50 | | % | 0,4 |
| | Feuchtigkeitsaufnahme bei Wasserlagerung 20°C | | % | |
| | Brandverhalten nach UL 94 | | | V0 |
| Chemische Eigenschaften | Benzin 100% | | bei 20 °C | |
| | Trichlorethylen 100% | | bei 20 °C | |
| | Tetrachlorkohlenstoff 100% | | bei 20 °C | |
| | Säuren | | bei 20 °C | |
| | Laugen | | bei 20 °C | |
| | Mineralische Schmieröle und Fette | | bei 20 °C | |
| | Lebensmittelrechtliche Zulassung | | | nein |

1) gemessen mit Pendelschlagwerk 0,1 DIN 51222

2) nach 7 sec bei 250 N Belastung

3) Spannung, die nach 1000 h zu 1% Gesamtdehnung führt

4) gegen Stahl gehärtet und geschliffen P=0,05 N/mm₂, V=0,6m/sec, t=40°C in Laufflächennähe

5) Gültigkeitsbereich ca. 20°C bis 100°C

6) Erfahrungswerte an Fertigteilen bei geringer Belastung, abhängig von Art und Form der Wärmeeinwirkung, kurzzeitig (bis 1 Std.), dauernd (Monate)

Zeichenerklärung

x: bestätigt

/: bedingt bestätigt

0: unbestätigt

eg: eingeschränkt

F: FDA

B: BGA

F/B: beides

IP: In Prüfung

K: keine Zulassung

7) Diffusion beachten

Spezielle Eigenschaften

ein flammhemmender Werkstoff auf Basis PE-UHMW.

flammhemmend, Einstufungen UL 94, V0; DIN 5510-2 Brennbarkeitsklasse 4

gute Abriebfestigkeit, gute Gleiteigenschaften, hohe Schlagzähigkeit

UV-stabil, antistatisch

Anwendungsbeispiele

Schienenverkehr

Fahrzeugbau

Bauwesen

Maschinenbau

Hinweise für die Anwender:

Die in den Datenblättern genannten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Durch die in den Datenblättern enthaltenen Informationen werden bestimmte Eigenschaften weder vereinbart noch zugesichert. Die Entscheidung über die Eignung eines Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck obliegt dem jeweiligen Anwender. Änderungen der angegebenen Daten sind vorbehalten. Die Angaben lassen sich nicht ohne weiteres auf Fertigteile übertragen.